

FEMA-Enduit novo

Description du produit

Propriétés:

FEMA-Enduit novo est un enduit sans ciment à base de dispersion acrylique destiné au marouflage des tissus de renfort FEMA.

Fibré, élastique, résistant aux alcalins et aux intempéries
Couvre de façon durable les fissures et microfissures
Facile d'emploi

Emploi:

Pour enduire les panneaux isolant PSE et pour marouflage du tissu d'armature 606 ou armature Novo. Egalement adapté au traitement des fissures de façade avec marouflage d'armature de renfort FEMA.

FEMA-Enduit novo s'applique sur toute surface absorbante, sèche, propre, minérale ou organique comme les crépis, béton cellulaire, fibrociment. Adapté aux supports peints avec des peintures minérales ou dispersion, les travaux préalables spécifiques sont à respecter. Ne s'applique pas sur support humide.

Teinte:

Blanc.

Teintable dans une teinte approchante de la finition.

Liant:

Mélange de copolymères acryliques.

Pigment:

Charges stables aux alcalins.

Diluant:

Eau.

Densité:

1,60 kg/dm³.

Traitement des supports

Bien nettoyer les surfaces sales et éliminer tous les résidus pour obtenir un support solide, propre et sec.

Les supports très absorbants, farinants sont à traiter avec FEMA-Fixateur W 401 en phase aqueuse ou FEMA-Fixateur W 408 solvanté ou neutraliser avec FEMA-Neutraliseur 423 et relaver.

Les supports ayant tendance à tacher comme certains bois, les panneaux agglomérés doivent être traités avec FEMA-Fixateur spécial W 1807. Les surfaces tachées de nicotine sont à traiter avec FEMA-Peinture d'isolation 429.

Les surfaces lisses et non absorbantes doivent d'abord être poncées. Le béton taché d'huile de coffrage doit être traité à l'aide des produits nettoyants adaptés afin de pouvoir assurer la bonne tenue du revêtement.

Mode d'emploi

Préparation du matériau:

FEMA-Enduit novo est prêt à l'emploi mais peut néanmoins encore être mélangé avec un peu d'eau pour obtenir la consistance souhaitée. Bien mélanger (mais pas trop énergiquement !) avant application.

Application du matériau:

FEMA-Enduit novo s'applique en consistance d'origine à la taloche inox. Maroufler l'armature Novo dans le produit frais et appliquer une deuxième passe frais dans frais. L'épaisseur de la couche totale doit être de 3 mm minimum.

L'armature Novo se place au milieu ou au tiers supérieur de la couche. Les lès de tissu se recouvrent de 10 cm environ. Des galons de 20x30 cm sont marouflés diagonalement aux angles des ouvertures du bâtiment. Le traitement de fissures s'effectue de façon identique.

Les grandes inégalités ou épaufrures sont ragrées avant enduisage avec FEMA-Enduit novo.

Consommation:

Comme enduit sur isolant : 3-4 kg/m²

Comme enduit de ragréage de fissures : 3-5 kg/m² selon la structure du support

La consommation réelle est déterminée par une surface témoin.

Nettoyage des outils:

A l'eau immédiatement après utilisation

Conditions d'utilisation:

Ne pas utiliser en-dessous de +5°C de l'air et du support. Le support ne doit pas être gelé.

Séchage:

Si l'on souhaite rajouter des chevilles, il convient de le faire soit immédiatement après le collage ou après au moins 3 jours de séchage.

Après un temps de séchage d'au moins 2 jours à 20°C et un taux d'humidité de 50 % on peut appliquer une sous-couche puis après un nouveau temps de séchage, on peut appliquer un crépi adapté.

Conditionnement

Seau plastique de 25 kg ou en silo sur demande.

Informations supplémentaires

Stockage:

Bien refermer le seau et stocker au frais et à l'abri de la chaleur. Peut se conserver 1 an dans son seau d'origine.

Traitement des déchets:

Les restes desséchés peuvent être évacués avec les ordures ménagères. Les résidus non secs doivent être mélangés avec du ciment, durcis puis évacués.

Remarque

Sous réserve de changements en fonction de l'évolution technique ou de l'amélioration de nos produits.

Nos informations sont données à titre indicatif et doivent être adaptées au chantier.

En cas de livraison supplémentaire de légères différences de couleur peuvent être constatées.

Tous les produits (couleur, qualité....) sont à contrôler avant leur mise en application.

02/04